


Waterafstotende voegmortel
voor gevelstenen



Eigenschappen



Gebruiksklare, droge voegmortel, vochtwerend samengesteld, bestaande uit gereinigd en gezeefd zand, cement en aangepaste toeslagstoffen. P.T.B.-FILLER wordt gebruikt voor het voegen van alle metselwerk in baksteen, natuursteen, enz. P.T.B.-FILLER bestaat in verschillende kleuren, welke eventueel onderling droog gemengd kunnen worden.

P.T.B.-FILLER kan als CG 2 W geklasseerd worden.

TECHNISCHE PARAMETERS	Voldoet aan eis volgens NBN EN 13888 MPa (N/mm ²)
Buigsterkte na droge bewaring	≥ 2,5
Buigsterkte na vries-dooicycli	≥ 2,5
Druksterkte na droge bewaring	≥ 15
Druksterkte na vries-dooicycli	≥ 15
Krimp	≤ 3 mm/m
Gereduceerde wateropname na 30 min. (W)	≤ 2 g
Gereduceerde wateropname na 240 min. (W)	≤ 5 g

BEREKEN UW VERBRUIK OP COMPAKTUNA.be

Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
± 2,5 L à 3,75 L water per zak van 25 kg (± 10 à 15%)	250 g/lm (voeg 1x1 cm)	25 kg
Kleur	Verwerkingstijd	Gebruikstemperatuur
Nr. 1 grijs, nr. 2 wit, nr. 3 lichtgrijs, nr. 4 grijszwart, nr. 5 beige, nr. 6 rustiek, nr. 7 zilvergrijs, nr. 8 licht beige, nr. 10 baksteenrood, nr. 11 oranje, nr. 12 grijsbruin, nr. 13 donkergrijs, nr. 14 bruinbeige, nr. 15 roestbruin	Afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en aard van de materialen	+ 5°C tot + 30°C

Gebruiksaanwijzing

Sterk zuigende ondergronden voorbevochtigen. P.T.B.-FILLER wordt aangemaakt met ongeveer 10% à 15% water t.t.z. ongeveer 2,5 L tot 3,75 L water op 25 kg product.

Steeds dezelfde hoeveelheid water toevoegen! Zorg zo veel mogelijk voor identieke werkomstandigheden (temperatuur, vochtigheid, ondergrond, weersomstandigheden).

Opmerkingen

- Klaargemaakte cementmortels kunnen, onafhankelijk van onze wil, kleine kleurverschillen vertonen veroorzaakt door kleurverschillen die zich voordoen in de cement en in de gebruikte vulstoffen. Wij nemen daaromtrent geen enkele verantwoordelijkheid. Wij raden aan om voor éénzelfde werk de totale hoeveelheid benodigde producten ineens aan te schaffen.
- Voor het opvoegen van vensters en deuren raden we onze elastische voegenkit (P.T.B.-SILICONE SN & NA) aan.
- Uitdrogend voegwerk beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind en directe zon.
- Bij het invoegen van nieuw gemetste muren dienen deze minstens 1 maand oud te zijn.
- Gevels bij voorkeur dezelfde dag invoegen, om kleurverschillen te wijten aan de weersomstandigheden te vermijden. Steeds dezelfde hoeveelheid aanmaakwater gebruiken.
- Een voegdiepte van minstens 1 cm aanhouden.
- Voor het invoegen van steenstrips, gelieve ons te contacteren.
- Raadpleeg Technische Voorlichting 208 – Opvoegen van metselwerk

Verpakking


Zakken van 25 kg. Iedere zak van 25 kg bevat een polyethyleen zak, dewelke een zeer lange bewaring garandeert.

De houdbaarheid is 12 maanden in de originele, gesloten verpakking en droog bewaard.

Beschikbaar

in volgende kleuren

Vraag naar onderstaande kleurenkaart. (de kleuren worden bij benadering weergegeven)



De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279.

BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertificeerd. Certificaat: BE 04/01432